



**AL-KOAT**<sup>MR</sup>

IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS



**AL-FLEX**<sup>MR</sup>  
*APP*



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

		PG-40	PA-30	PG-45	PA-40	VG-35	VA-30	
		APP	APP	APP	APP	APP	APP	
ESPESOR	(mm)	4.00	3.00	4.50	4.00	3.50	3.00	
DIMENSIONES ROLLO	(mts)	10.0 x 1.0	10.0 x 1.0	10.0 x 1.0	10.0 x 1.0	10.0 x 1.0	10.0 x 1.0	
COBERTURA	(m <sup>2</sup> )	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
PESO ROLLO	(kgs)	46.00	36.00	53.00	46.00	42.00	36.00	
REFUERZO		Poliester 180 grs/m <sup>2</sup>	Poliester 180 grs/m <sup>2</sup>	Poliester 180 grs/m <sup>2</sup>	Poliester 180 grs/m <sup>2</sup>	Fibra Vidrio 90 grs/m <sup>2</sup>	Fibra Vidrio 90 grs/m <sup>2</sup>	
ACABADO SUPERIOR		Gravilla	Arena	Gravilla	Arena	Gravilla	Arena	
ACABADO INFERIOR		Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno	
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO	(°C)	151	151	151	151	151	151	
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA	(°C)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
PERMEABILIDAD AL VAPOR		Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	
RESISTENCIA A LA TENSION	Long	(Lbs/Pulg)	100	100	100	100	70	70
	Trans		70	70	70	70	50	50
ELONGACION A LA RUPTURA	Long	(%)	50	50	50	50	6	6
	Trans		50	50	50	50	6	6

### Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V.

**Toluca:** (Planta) Camino a Sta. Ma. Totoltepec No.505, C.P. 50200 Toluca, Edo.de México  
Tel.: (722) 275-0640 al 47 • Fax: (722) 275-0650

**Cd. de México:** Jaime Balmes No.11 Edificio "A" PH, Col. Los Morales, C.P. 11510 México, D.F.  
Tel.: (55) 5395-4333 • Fax: (55) 5395-5445

**Guadalajara:** Circ. Jorge Álvarez del Castillo No.1373 - 4º Piso, Col. Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jal.  
Tels.: (33) 3824-8706 • (33) 3824-8771 • Fax: (33) 3824-9003

**Monterrey:** Calle Volcán de Ajusco No.200 Col. Urdiales, C.P. 64430, Monterrey, N.L.  
Tel.: (81) 8373-8441 • Fax: (81) 8373-3487

**Villahermosa:** Calle Niquel S/N, Zona Industrial, C.P. 86010 Villahermosa, Tab.  
Tel.: (993) 353-0486 • Fax: (993) 353-0376

